

Postes de madera de pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y pino laricio (*Pinus nigra*); ambas son especies de crecimiento lento y proporcionan una madera de gran densidad. Procedentes de explotaciones forestales de la Península Ibérica.

La madera se trata en autoclave por vacío - presión, para impregnarla de sales hidrosolubles que protegen de la pudrición prematura por hongos e insectos, alargando su durabilidad.

Los niveles de impregnación clase IV y IV (S.P.) son adecuados para conferir a la madera una larga vida útil, especialmente en condiciones de humedad.

## RÚSTICO / DESCORTEZADO

Estacas de madera sometidas previamente a un descortezado y posterior tratamiento, manteniendo intacta la estructura de la madera.

Múltiples aplicaciones:



Espalderas y estructuras antipedrisco en plantaciones frutales (medidas de 3,5 m a 5,5 m de longitud)



Construcción de cercados



Espalderas en viñedos



Se fabrican con punta afilada a 4 caras.

Opcional bajo pedido sin punta.

Dada la conicidad que presenta la madera natural, hay una variación en el diámetro.

## RÚSTICO / DESCORTEZADO

Diámetro (cm)	Longitud (m)	Contenido más habitual por palet (ud.)*	Ref.
4/6	1,5	190 - 250	51001
6/8	1,5	156	51002
8/10	1,5	100	51003
4/6	1,8	190 - 250	51004
6/8	1,8	156	51005
8/10	1,8	100	51006
10/12	1,8	81	51007
4/6	2	190 - 250	51008
6/8	2	156	51009
8/10	2	100	51010
10/12	2	81	51011
4/6	2,2	190 - 250	51012
6/8	2,2	165	51013
8/10	2,2	100	51014
10/12	2,2	81	51015
4/6	2,5	190 - 250	51016
6/8	2,5	156	51017
8/10	2,5	100	51018
10/12	2,5	81	51019
6/8	3	156	51020
8/10	3	100	51021
10/12	3	81	51022
8/10	3,5	65	51023
10/12	3,5	44	51024
8/10	4	65	51025
10/12	4	44	51026
8/10	4,5	65	51027
10/12	4,5	44	51028
12/14	4,5	31	51029
8/10	5	65	51030
10/12	5	44	51031
12/14	5	31	51032
10/12	5,5	44	51033
12/14	5,5	31	51034

(\*) Sujeto a variaciones